

Technisches Merkblatt Inox Spray



Ideale Schweißpunkt- und Schweißnahtversiegelung beim Schutzgas- und Punktschweißen. Beim Punktschweißen zwischen Karosserieblechen schützt es vor Korrosion. ColorMatic Inox Spray ist sowohl hochwertiger Korrosionsschutz als auch Oberflächenbeschichtung. Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen.

Einsatzgebiet: Ideal bei Anwendungen in der Industrie.

Qualität und Eigenschaften

- Schweißbar
- Guter Rostschutz bei Verwendung zwischen Karosserieblechen beim Punktschweißen
- Schnelltrocknend
- Hervorragende Deckkraft
- Hohe Füllkraft
- Sehr gute Oberflächenhärte
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lackiersystemen

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Polyvinylbutyral
- **Farbe:** grau
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit** (abhängig von Farbe und Beschaffenheit des Untergrundes): 400ml sind ausreichend für ca. 1,0 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):** 30 - 40 Minuten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis ca. 250°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** < 268,0 g/l

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung


- Die Dose auf Raumtemperatur bringen
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Evtl. anschleifen
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- 2-3 Spritzgänge mit einer Zwischentrocknung von je ca. 3-5 Minuten
- Nicht mit Polyesterprodukten überarbeiten!
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**



2 Min.



20 cm



20°C=
30-40 Min.



ca. 1 m²



Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler

beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 10. Mai 2016

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 30.11.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com