Professional Coating Systems

Mipa 1K-Klarlack C 10

Produkt-Information

1K-Acryl-Klarlack mit UV-Schutz. Als Überzugslack für Zweischicht-Lackierungen. Gute Wetterbeständigkeit und Benzinfestigkeit bei kurzer Einwirkzeit gegeben.
Ergiebigkeit: 6 - 8 m^2 / l.

Farbton	farblos			
Mischungsverhältnis				
Härter				
Verdünnung				
Spritzviskosität 20° C	spritzfertig eingestellt			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	4 - 5 bar	1,5 mm	2 - 3	
Airless / Airmix	120 - 150 bar	0,28 mm	2 - 3	
Topfzeit				
Schichtstärke / Trockenfilm	30 - 40 µm			
Ablüftzeit	5 - 10 Min. zwischen den Spritzgängen			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20° C		30 - 40 Min.	4 h	24 h
Objekttemp. 60° C		10 - 15 Min.	30 - 60 Min.	nach Abkühlung
Besondere Hinweise	Dieses Produkt wird nicht als Überzugslack für wasserbasierende Basislacke empfohlen.			

Hinweise:
Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.