

Anwendung:

- Grundierung auf entrosteten Flächen
- Hochaktive Rostschutzgrundierung für blanke Metalloberflächen
- Grundierung für zu verschweißende Teile geeignet
- Verhindert das Festbrennen der Schweißspritzer auf Werkstück und Schweißdüse
- Auch als Schweißprimer geeignet

Produktvorteile:

- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, auch auf Zink- und Alu-Untergrund anwendbar
- Zinkchromatfrei
- Aufbau auf Zinkphosphatbasis
- Schweißprüfzeugnis

Bindemittelbasis:

- Spezielle Bindemittelkombination

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 30-40 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- griffest: nach 30-45 Min.

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Schichtaufbau:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Decklack

Hinweis:

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann