

# TECHNISCHES MERKBLATT HAFTGRUND ALU

---



Spezialgrundierung für Aluminiumflächen, wenn eine anschließende Decklackierung gewünscht ist.

Kann mit allen Lufttrocknenden Acryl- und Kunstharzlacken überlackiert werden, z.B. mit *DUPLI-COLOR Auto-Spray* oder *DUPLI-COLOR Lackspray*.

Vor der Anwendung empfehlen wir, die Aluminiumfläche mit feinem Schleifpapier trocken anzuschleifen. Hier finden Sie eine Auswahl der *presto Trocken-Schleifpapiere*.

## QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN

---

- NC-Acryl-Kombination
- Hervorragender Haftvermittler zwischen Aluminiumuntergrund und nachfolgendem Decklack
- Geeignet für Aluminium, bedingt auch für Zink und Kupfer
- Glanzgrad: matt
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

## PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN

---

- **Bindemittelbasis:** NC-Acryl-Kombination
- **Farbe:** grau
- **Glanzgrad:** matt  
5-10 GE im 60° Messwinkel nach DIN 67530
- **Ergiebigkeit:**  
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 m<sup>2</sup>
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**  
Staubtrocken: nach 15 Minuten  
Griffest: nach 30 Minuten  
Durchgetrocknet: nach 2-4 Stunden  
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Haltbarkeit:**  
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde:**  
Aerosoldose, maximales Nennvolumen = 400 ml

## UMWELT UND KENNZEICHNUNG

---

**Umweltgerecht:** MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

---

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

**Untergrundvorbehandlung:**

- Mit feinem Schleifpapier (400er Körnung) trocken anschleifen, Schleifstaub sorgfältig entfernen.
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

**Grundieren:**

- Dose 2 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen.
- 2 - 3 dünne Schichten aufsprühen.
- Sprühabstand 25 cm.
- Nach Trocknung (ca. 2 - 4 Stunden) Decklack aufbringen.
- Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl- und Kunstharzlacken.

## TIPPS ZUM SPRAYLACKIEREN

---

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.

Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

## BESTELLANGABEN

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	ALUMINIUM PRIMER grau 400	400 ml	557255

*\* keine Farbtonangabe möglich  
Die Farbdarstellung kann vom Originalfarbton abweichen.*

## ANWENDUNGSBEISPIELE

